



▶▶ PRESTONETT® M - multi usage

INFORMATIONS GÉNÉRALES

◊ DÉFINITION

- Enduit de rebouchage et de finition en poudre

◊ DESTINATION

- Intérieur
- Destiné au rebouchage des trous, fissures et saignées d'encadrement jusqu'à 20 mm
- Égalisation et lissage des surfaces
- Collage des moulures, corniches et rosaces de staff
- Traitement de bandes à joint des plaques de plâtre à parement cartonné


LES + PRODUITS

- ✓ Permet de réaliser différents travaux en utilisant un seul produit
- ✓ Mélange facile et rapide
- ✓ Bonne glisse
- ✓ Ponçage facile
- ✓ Recouvrable par toute peinture courante ou revêtement mural léger
- ✓ Blanc



1

PRESTONETT®





1

PRESTONETT®

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : 23.03.11

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

○ PRÉSENTATION	Poudre à délayer avec de l'eau
○ COMPOSANTS	Liant organique complexe et dérivés celluloseux Charges minérales sélectionnées
○ pH	7 ± 0,5
○ COULEUR	Blanc
○ TEMPS D'UTILISATION À 20°C	De 1 heure pour le rebouchage à 1 h 30 pour le lissage
○ TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	Après séchage complet
○ CLASSIFICATION	AFNOR NF T 36-005 - Famille III, classe 3 AFNOR NF EN 13 963 - Classe 3B
○ CLASSEMENT AU FEU	EUROCLASS - A2 - s1, d0 PV disponible sur simple demande
○ HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com
○ CONDITIONNEMENT	Sac papier de 15 kg et de 5 kg
○ CONSERVATION	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30 °C) et de l'humidité

MISE EN ŒUVRE

○ PRÉPARATION	Verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant jusqu'à obtention d'une pâte homogène
○ DILUTION	Rebouchage : 45 % - Soit 0.45 litre d'eau pour 1 kg de poudre Lissage : 50 % - Soit 0.5 litre d'eau pour 1 kg de poudre Traitement des bandes à joint : 47 % - Soit 0.47 litre d'eau pour 1 kg de poudre
○ APPLICATION	
• <i>Matériel</i>	Lisseuse, lame à enduire, couteau de peintre
• <i>Conditions</i>	Ne pas appliquer par température inférieure à + 8 °C ou supérieure à + 30 °C, et hygrométrie supérieure à 65 % H.R.
• <i>Nettoyage du matériel</i>	À l'eau avant séchage complet
○ RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES	Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir
○ ÉPAISSEUR D'APPLICATION	20 mm
○ CONSUMMATION MOYENNE	1 kg de poudre comble 1 volume de 1 litre
○ SUPPORTS	Béton fin et dérivés, béton bullé, béton cellulaire, enduit ciment, parpaing, brique, plâtre et carreau de plâtre, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, enduit garnissant, toile de verre Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux
○ RECOUVREMENT	Enduit de finition PRESTONETT®, peinture ou revêtements muraux légers