



▶▶ PRESTONETT® Roll'Net G - garnissant

INFORMATIONS GÉNÉRALES

► DÉFINITION

- Enduit de dégrossissage en pâte
- Spécial rouleau

► DESTINATION

- Intérieur
- Destiné à l'égalisation des fonds
- Spécial rénovation toile de verre, crépis et autres surfaces structurées

LES + PRODUITS

- ✓ Prise au rouleau facile
- ✓ Dépose régulière
- ✓ Excellente glisse
- ✓ Ponçage facile
- ✓ Opacifiant



15 kg

1

PRESTONETT®





1

PRESTONETT®

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : 30.05.11

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PRESTONETT® Roll'Net G - garnissant

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

▶ PRÉSENTATION	Pâte prête à l'emploi
▶ COMPOSANTS	Dispersions acryliques, épaississants celluloseux, charges minérales et additifs sélectionnés
▶ DENSITÉ	1,7 ± 0,1
▶ pH	9 ± 1
▶ COULEUR	Blanc
▶ TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	Après séchage complet
▶ TEMPS D'UTILISATION À 20°C	Illimité
▶ CLASSIFICATION	AFNOR NF T 36-005 - Famille III, classe 2 AFNOR NF T 30-608 G ₃ F ₅ S ₂ V ₁ W ₀ A ₀ C ₀ NF ENVIRONNEMENT : Enduits de peinture - NF 446 Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification - 11 rue de Francis Pressensé - 93571 La plaine Saint-Denis Cedex ou sur www.marque-nf.com
▶ HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com
▶ CONDITIONNEMENT	Seau plastique rectangulaire de 15 Kg
▶ CONSERVATION	9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C) et de l'humidité

MISE EN ŒUVRE

▶ PRÉPARATION	Malaxer avant utilisation
▶ DILUTION	Prêt à l'emploi
▶ APPLICATION	
• <i>Matériel</i>	Rouleau poils courts, lisseuse, lame à enduire, raclette
• <i>Conditions</i>	Ne pas appliquer par une température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 30°C et hygrométrie supérieure à 65% H.R.
• <i>Nettoyage du matériel</i>	À l'eau avant séchage complet
▶ ÉPAISSEUR D'APPLICATION	3 mm
▶ CONSOMMATION MOYENNE	Environ 1 kg/m ² selon la rugosité des fonds
▶ SUPPORTS	Béton, béton cellulaire, brique, parpaing, enduit ciment et de ragréage, plâtre et carreau de plâtre, plaque de plâtre cartonnée, ancienne gouttelette, ancienne peinture, toile de verre Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux
▶ RECOUVREMENT	Enduit PRESTONETT®, revêtements muraux légers, peinture mate