PRESTONETT® EXT - extérieur

1

PRESTONETT®

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

- Enduit de rebouchage et de réparation en poudre

DESTINATION

- Extérieur
- Destiné au rebouchage des trous, des fissures et à la réparation d'angles, de corniches

LES + PRODUITS

- ✔ Excellente adhérence sur supports neufs et anciens
- ✔ Grande résistance aux chocs
- ✔ Temps de durcissement court
- ✔ Applicable en forte épaisseur
- ✔ Bonne stabilité dimensionnelle
- ✔ L'enduit se coupe et se sculpte facilement dès le début du durcissement
- ✔ Adhérence et tenue aux chocs répétés sur béton conforme à la norme NF P 18-840 (P.V. de CEBTP n° 97/3142-6-036/2)
- ✔ Adhérence sur béton cellulaire, mortier plâtre-chaux et sur pâte de verre (Rapport d'essais Véritas n°IEX3B970246P 02)



Beissier · Siège Social · Commercial & Usine · F-77760 La Chapelle-La-Reine · Fax : +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

Beissier
www.beissier.fr

N° 1.180

1

PRESTONETT®

PRESTONETT® EXT - extérieur

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

PRÉSENTATION	Poudre à délayer avec de l'eau
COMPOSANTS	Résines synthétiques et liants hydrauliques Charges minérales sélectionnées
pH	Au délayage : 11 ± 1 - après séchage : 9 ± 1
COULEUR	Blanc
TEMPS D'UTILISATION À 20°C	Environ 35 minutes
TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	Après séchage complet
CLASSIFICATION	AFNOR NF T 36-005 - Famille IV, classe 4 c
NORME	AFNOR NF T 30-608
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Xi - Irritant - Contient du ciment Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com
CONDITIONNEMENT	Sac papier de 15 kg et de 5 kg
CONSERVATION	6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30 °C) et de l'humidité

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION	Verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant jusqu'à obtention d'une pâte homogène Laisser reposer la pâte
DILUTION	40 % - Soit 0,40 litre d'eau pour 1 kg de poudre
APPLICATION	
• Matériel	Lame à enduire, couteau de peintre
• Conditions	Ne pas appliquer par température inférieure à + 5 °C et hygrométrie supérieure à 80 % H.R. Ne pas appliquer en plein soleil Ne pas ragréer d'anciens R.P.E.
• Nettoyage du matériel	À l'eau avant séchage complet
RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES	Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir Ne pas recouvrir par des peintures minérales, époxy ou polyuréthannes Les armatures métalliques seront traitées au préalable avec un produit approprié Décaper les anciens R.P.E. à l'extérieur et les anciens fonds ayant une mauvaise tenue
	Les fonds pulvérulents ou tendres devront au préalable être durcis
ÉPAISSEUR D'APPLICATION	Toute épaisseur
CONSOMMATION MOYENNE	1 kg de poudre comble 1 volume de 1 litre
SUPPORTS	Béton fin et dérivés, béton bullé, béton cellulaire, enduit ciment, parpaing, brique, pierre, plâtre et carreau de plâtre, mosaïque de pâte de verre, ancienne peinture Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 - 59.2 et 42.1) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux
RECOUVREMENT	Peinture extérieure sauf minérale, époxyde et polyuréthane

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : mars 2012

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Beissier
www.beissier.fr

Beissier · Siège Social · Commercial & Usine · F-77760 La Chapelle-La-Reine · Fax : +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10