BAGAR® PRIMER+

4

IMPRESSION



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

- Primaire polyvalent mat velouté en phase solvant

DESTINATION

- Intérieur/extérieur
- Destiné à améliorer l'adhérence de supports variés tels que : métaux ferreux, non ferreux, PVC, bois et dérivés…

LES + PRODUITS

- ✔ Excellente adhérence sur de nombreux supports : métaux ferreux, zinc, galvanisé, aluminium, PVC, polyuréthane, polyester, polyacrilate, résine de mélamine
- ✔ Anticorrosion
- ✔ Très faible odeur

Beissier · Siège Social · Commercial & Usine · F-77760 La Chapelle-La-Reine · Fax : +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10

Beissier
www.beissier.fr

N° 4.110

4

IMPRESSION

BAGAR® PRIMER+

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

COMPOSANTS	Résines glycérophtaliques modifiées Dioxyde de titane et charges sélectionnées
DENSITÉ	1,33 ± 0,05
COULEUR	Blanc
BRILLANT SPÉCULAIRE	Angle de 85° : < 10 %
ASPECT DU FEUIL	Mat velouté
SÉCHAGE À 20°C ET 65 % H.R.	
• *Hors poussière*	30 minutes
• *Sec au toucher*	2 heures
• *Recouvrable*	Glycérophtalique : 2 heures Cellulosique : 12 heures Acryliques bi-composant : 36 heures
CLASSIFICATION	AFNOR NF T 36-005 - Famille I, classe 4 a
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Inflammable Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com Dangereux pour l'environnement
CONDITIONNEMENT	Fût métal de 10 litres et de 2,5 litres
CONSERVATION	36 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30 °C) et de l'humidité

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION	Mélanger avant utilisation
• *Dilution*	À viscosité de livraison
APPLICATION	
• *Matériel*	Brosse, rouleau, airless
• *Conditions*	Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°c ou supérieure à + 30°c et hygrométrie supérieure à 65 % H.R.
• *Nettoyage du matériel*	Solvant immédiatement après emploi
CONSOMMATION MOYENNE	Rouleau : 8 à 10 m²/litre selon la nature des fonds Airless : 6 à 8 m²/litre
CONSEILS D'APPLICATION	Ne pas laisser BAGAR® PRIMER+ non recouvert plus de 3 jours Traiter la rouille avant application
SUPPORTS	P.V.C. rigide pour huisseries : portes, volets…, polyuréthanne, polyester, polyacrylate et résine de mélamine, métaux ferreux exempts de rouille, de graisse et de calamine, métaux non ferreux, bois et dérivés. Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux
RECOUVREMENT	Peinture mate, peinture satinée, peinture brillante

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : 25.09.09

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Beissier
www.beissier.fr

Beissier · Siège Social · Commercial & Usine · F-77760 La Chapelle-La-Reine · Fax : +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10