

FIBRE



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Définition

Pâte à papier à projeter

Destination

Intérieur

- Idéal pour la rénovation
- Décoration structurée (aspect mur à l'ancienne, brossé, lissé)

Application manuelle



Utilisation



intérieur

Prêt à l'emploi

Application mécanique



machine à vis

les + produit

- + Garnissant
- + Décollable
- + Application manuelle et mécanique
- + Blanc

MISE EN ŒUVRE

DILUTION Prêt à l'emploi (jusqu'à 6 % si nécessaire)

PREPARATION Malaxer avant utilisation si besoin.

APPLICATION

Conditions Ne pas appliquer par température inférieure à + 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie supérieure à 70 % H.R.

Outils Platoir

Machines **Machine à projeter** (buses à partir de 5 mm).

Nettoyage du matériel À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

CONSOMMATION MOYENNE 1,5 à 3 kg/m²

(selon la rugosité des fonds)

SUPPORTS Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture.

Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

RECOUVREMENT Peinture, vernis et cire.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





FIBRE

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

COMPOSANTS	Liant cellulosique, dioxyde de titane, charges sélectionnées et fibres de cellulose.
DENSITÉ	1,4 ± 0,1
pH	8,5 ± 0,5
COULEUR	Blanc
CLASSIFICATION	NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME	NF EN 16566
C.O.V.	< 5 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU	M0 sur M0 PV disponible sur demande

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contact prolongé, il est recommandé de porter des gants de protection. Lors de l'application par projection, le port de lunettes et d'un masque est recommandé. Fiche de données de sécurité disponible sur www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT Seau 25 kg

CONSERVATION 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : Janvier 2019

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.